



# SCHOMBURG & GRAF

Gummi- und Kunststoffwarenfabrik · GmbH & Co. KG

42277 WUPPERTAL (OBERBARMEN)

Höfen 58

Telefon: (0202) 26652-0

Telefax: (0202) 642677

## Eigenschaften für:

Artikel Star-PUR-Platte, Artikel-Nr. 855, Material SBE

Elektrischer Durchgangswiderstand der o.g. Platte, Stärke ca. 18 mm:

19 M $\Omega$  unter Körpergewicht (Fuß);

gemessen bei 22 ° C, 30 % rel. Feuchte (trockene Atmosphäre). Unter feuchter Atmosphäre ist ein niedrigerer Durchgangswiderstand zu erwarten.

Härte: 56 ... 60 Shore A

Dichte: 0,57 ... 0,63 g/cm<sup>3</sup>

Abrieb: < 150 mm<sup>3</sup>

07.01.2010 i. A. C. Graf